

認定証

TSUCHIYA 株式会社

リサイクルセンター 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和5年2月22日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-02A	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
3	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	3	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
4	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]	4	R-04Aa	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			5	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			6	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R-63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間

2023年3月1日

～

2024年2月29日

アスファルト混合物事前審査制度による 認定を受けた混合所の責務

アスファルト混合物事前審査制度による認定を受けた混合所は、
下記の責務を負う。

1. 自主品質管理を的確に行い、品質・性状の適正な混合物を安定的に製造出荷する。
2. 認定された混合物の材料や配合を変更する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
3. 以下の製造設備を改造する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
骨材供給設備、骨材乾燥・加熱設備、分級装置、計量設備、
混合設備、集塵設備および回収設備。
4. 発注機関の検査で不合格の場合は、すみやかに審査機関に報告し、指示を受ける。

事前審査認定アスファルト混合物(一般混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【 バ ッ チ 式 用 】

認定番号	8521-008-2302	混合所名	TSUCHIYA株式会社 リサイクルセンター
------	---------------	------	------------------------

認定証混合物番号 一般 - 4

認定混合物記号	V-06	有効期間	2023年3月1日～2024年2月29日			
混合物の名称	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]					
最大粒径	13 mm		突固め回数	50 回		
アスファルトの種類	ストレートアスファルト 60/80		配合設計年月	令和 4 年 11 月		
使用骨材の室内配合・材質・産地等			現場配合			
骨材名	配合比 (%)	材質	産地等	種別	配合比 (%)	計量値 (kg)
S-20				5ビン		
S-13	36.5	硬質砂岩	海津市南濃町 勢濃工業㈱	4ビン		
S-5	19.5	硬質砂岩	海津市南濃町 勢濃工業㈱	3ビン	29.2	467
細砂	19.5	硬質砂岩	大垣市上石津町 ㈱大阪碎石工業所	2ビン	21.2	339
碎石砂	19.5	石灰岩	大垣市赤坂町 上田石灰製造㈱	1ビン	38.3	614
石粉	5.0	石灰岩	大垣市赤坂町 清水工業㈱	0ビン		
				ダスト	1.4	22.0
				石粉	4.2	67.0
				アスファルト	5.7	91.0
計	100.0			計	100.0	1600.0
通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲	
	53 mm					
	37.5 mm					
	31.5 mm					
	26.5 mm					
	19 mm	100.0	100.0	100.0	100	
	13.2 mm	98.3	99.5	99.5	95 ～ 100	
	4.75 mm	64.3	66.4	66.2	55 ～ 70	
	2.36 mm	44.3	44.4	43.3	35 ～ 50	
	600 μm	22.2	22.9	22.7	18 ～ 30	
	300 μm	15.5	16.7	16.7	10 ～ 21	
	150 μm	10.2	11.2	10.8	6 ～ 16	
75 μm	6.1	6.3	6.2	4 ～ 8		
		室内配合	現場配合	確認試験	基準値	
アスファルト量 (%)		設計 5.7	設定 5.7	抽出 5.8	5.2 ～ 6.2	
安定度試験	密度 (g/cm ³)	2.360	2.360	2.357		
	理論最大密度 (g/cm ³)	2.460	2.460	2.460		
	空隙率 (%)	4.1	4.1	4.2	3 ～ 6	
	飽和度 (%)	76.0	76.0	75.6	70 ～ 85	
	安定度 (KN)	8.49	8.59	7.84	4.90 以上	
	フロー値 (1/100cm)	29	30	32	20 ～ 40	
	残留安定度 (%)	—	—	—		
基準密度 (g/cm ³)		—	2.360	—		
動的安定度 (回/mm)		—	—	—		
すり減り量 (cm ²)		—	—	—		
剥離率 (%)		—	—	—		
透水係数 (cm/sec)		—	—	—		
混合物出荷目標温度			160 ～ 170 ℃			
特記事項						