

認定証

TSUCHIYA 株式会社

リサイクルセンター 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和5年2月22日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-02A	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
3	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	3	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
4	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]	4	R-04Aa	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			5	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			6	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R-63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間

2023年3月1日

～

2024年2月29日

アスファルト混合物事前審査制度による 認定を受けた混合所の責務

アスファルト混合物事前審査制度による認定を受けた混合所は、
下記の責務を負う。

1. 自主品質管理を的確に行い、品質・性状の適正な混合物を安定的に製造出荷する。
2. 認定された混合物の材料や配合を変更する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
3. 以下の製造設備を改造する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
骨材供給設備、骨材乾燥・加熱設備、分級装置、計量設備、
混合設備、集塵設備および回収設備。
4. 発注機関の検査で不合格の場合は、すみやかに審査機関に報告し、指示を受ける。

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【 バッチ式用 】

認定番号	8521-008-2302	混合所名	T S U C H I Y A株式会社 リサイクルセンター
------	---------------	------	-------------------------------

認定証混合物番号 再生 - 6

認定混合物記号	R-06a	有効期間	2023年3月1日 ~ 2024年2月29日
混合物の名称	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]		
最大粒径	13 mm	突固め回数	50 回
アスファルトの種類	再生アスファルト 40/60	配合設計年月	令和 4 年 11 月
混合物製造方法	ドラムミキリ方式 併設加熱方式 三重ドラム加熱方式 間接加熱方式		

使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率 (%)	種別	骨材名	配合率 (%)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)
新骨材	S-20		新骨材			R13-0	39.7	794	ダスト	0.5	10.0
	S-13	28.0							石粉	1.9	38.0
	S-5	9.0							設計アス量	(5.7)	—
	細砂	10.5	再生骨材	R13-0	40.0	4ピン			旧アス量	(2.0)	—
	碎石砂	10.5				3ピン	23.5	470	再生用添加剤		
	石粉	2.0				2ピン	10.4	208	新アスファルト	3.7	74.0
						1ピン	20.3	406			
			計	100.0	0ピン			計	100.0	2000.0	

通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲
	53 mm				
37.5 mm					
31.5 mm					
26.5 mm					
19 mm		100.0	100.0	100.0	100
13.2 mm		98.7	99.5	99.3	95 ~ 100
4.75 mm		62.5	63.0	63.0	55 ~ 70
2.36 mm		45.3	44.8	44.0	35 ~ 50
600 μm		23.6	23.3	23.2	18 ~ 30
300 μm		16.2	15.9	15.9	10 ~ 21
150 μm		10.4	10.2	9.8	6 ~ 16
75 μm		6.3	6.2	6.1	4 ~ 8

		室内配合	現場配合	確認試験	基準値
全アスファルト量	(%)	設計 5.7	設定 5.7	抽出 5.8	5.2 ~ 6.2
旧アスファルト量	(%)	2.0	2.0	—	
再生用添加剤量	(%)	—	—	—	
新アスファルト量	(%)	3.7	3.7	—	
改質材量	(%)	—	—	—	
安定度試験	密度 (g/cm ³)	2.351	2.353	2.357	
	理論最大密度 (g/cm ³)	2.449	2.449	2.449	
	空隙率 (%)	4.0	3.9	3.8	3 ~ 6
	飽和度 (%)	76.3	76.8	77.2	70 ~ 85
	安定度 (KN)	12.25	12.36	12.13	4.90 以上
	フロー値 (1/100cm)	31	30	35	20 ~ 40
残留安定度 (%)	—	—	—		
基準密度 (g/cm ³)	—	2.353	—		
動的安定度 (回/mm)	—	—	—		
すり減り量 (cm ³)	—	—	—		
剥離率 (%)	—	—	—		
透水係数 (cm/sec)	—	—	—		
混合物出荷目標温度		160 ~ 170 °C			
特記事項					