

認定証

TSUCHIYA 株式会社

リサイクルセンター 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和7年2月19日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-02A	粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40) [50回]
2	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]	2	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]
3	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回]	3	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]
4	V-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回]	4	R-04Aa	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]
			5	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回]
			6	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回]
			7	R-63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回]
			8	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回]

有効期間

2025年3月1日

～

2026年2月28日

アスファルト混合物事前審査制度による 認定を受けた混合所の責務

アスファルト混合物事前審査制度による認定を受けた混合所は、
下記の責務を負う。

1. 自主品質管理を的確に行い、品質・性状の適正な混合物を安定的に製造出荷する。
2. 認定された混合物の材料や配合を変更する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
3. 以下の製造設備を改造する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
骨材供給設備、骨材乾燥・加熱設備、分級装置、計量設備、
混合設備、集塵設備および回収設備。
4. 発注機関の検査で不合格の場合は、すみやかに審査機関に報告し、指示を受ける。

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【 バ ッ チ 式 用 】

認定番号	8521-008-2502	混合所名	T S U C H I Y A株式会社 リサイクルセンター									
											認定証混合物番号	再生 - 5
認定混合物記号	R - 0 6		有効期間	2025年3月1日 ~ 2026年2月28日								
混合物の名称	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]											
最大粒径	13 mm				突固め回数	50 回						
アスファルトの種類	再生アスファルト 40/60							配合設計年月	令和 6 年 11 月			
混合物製造方法	ドラムミキリ方式 併設加熱方式 三重ドラム加熱方式 間接加熱方式											
使用骨材の室内配合						現場配合						
種別	骨材名	配合率 (%)	種別	骨材名	配合率 (%)	種 別	配合率 (%)	計量値 (kg)	種 別	配合率 (%)	計量値 (kg)	
新骨材	S - 2 0		新骨材			R13-0	29.8	596	ダスト	0.9	18.0	
	S - 1 3	28.5						石 粉	2.4	48.0		
	S - 5	13.0						設計アス量	(5.7)	——		
	細 砂	13.0	再生骨材	R13-0	30.0	4ビン			旧アス量	(1.5)	——	
	碎石砂	13.0		3ビン	23.1	462	再生用添加剤					
	石 粉	2.5		2ビン	14.1	282	新アスファルト	4.2	84.0			
				1ビン	25.5	510						
			計	100.0	0ビン			計	100.0	2000.0		
通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合		現場配合		確認抽出試験		粒 度 範 囲				
	53 mm											
	37.5 mm											
	31.5 mm											
	26.5 mm											
	19 mm	100.0		100.0		——		100				
	13.2 mm	98.9		99.5		——		95 ~ 100				
	4.75 mm	64.9		65.8		——		55 ~ 70				
	2.36 mm	45.5		45.8		——		35 ~ 50				
	600 μ m	23.3		24.0		——		18 ~ 30				
	300 μ m	15.8		16.2		——		10 ~ 21				
	150 μ m	10.1		10.8		——		6 ~ 16				
75 μ m	6.2		6.5		——		4 ~ 8					
			室内配合		現場配合		確認試験		基 準 値			
全アスファルト量 (%)			設計	5.7	設定	5.7	抽出	5.2 ~ 6.2				
旧アスファルト量 (%)				1.5		1.5	——					
再生用添加剤量 (%)				——		——	——					
新アスファルト量 (%)				4.2		4.2	——					
改 質 材 量 (%)				——		——	——					
安定度試験	密 度 (g/cm ³)			2.357		2.355	——					
	理論最大密度 (g/cm ³)			2.453		2.453	——					
	空 隙 率 (%)			3.9		4.0	——	3 ~ 6				
	飽 和 度 (%)			76.8		76.3	——	70 ~ 85				
	安 定 度 (KN)			11.68		11.84	——	4.90 以 上				
	フ ロ ー 値 (1/100cm)			31		30	——	20 ~ 40				
	残留安定度 (%)			——		——	——					
基準密度 (g/cm ³)				——		2.355	——					
動的安定度 (回/mm)				——		——	——					
すり減り量 (cm ²)				——		——	——					
剥 離 率 (%)				——		——	——					
透 水 係 数 (cm/sec)				——		——	——					
混合物出荷目標温度※			160 ~ 170 ℃ ※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。									
特 記 事 項												