様式２

再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長　印

（実施試験所名称　：　一般社団法人 岐阜県道路・舗装技術協会　岐阜県総合建設技術研究所）

許　可　番　号	02121010171	製造会社名	TSUCHIYA(株)　リサイクルセンター
再生砕石の名称	ＲＣ－４０	有 効 期 限	令和　8 年 11 月 15 日～令和　9 年　5 月 14 日

通過質量百分率%	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
	５３　mm	100.0	１００
	３７．５　mm	98.4	９５　～１００
	３１．５　mm	91.1	
	２６．５　mm	－	
	１９　mm	73.5	５０　～　８０
	１３．２　mm	－	
	４．７５　mm	24.2	１５　～　４０
	２．３６　mm	14.0	５　～　２５

試験項目		試験結果	規格値
塑性指数		ＮＰ	６以下
粗骨材の表乾密度	(g/cm³)	2.474	
粗骨材の吸水率	(%)	3.045	
粗骨材のすり減り減量	(%)	28.6	５０%以下
最適含水比	(%)	6.5	
最大乾燥密度	(g/cm³)	1.913	
修正ＣＢＲ	(%)	70.5	２０%以上
不純物　Ⅰ	(%)	0.10	０．３%以下
不純物　Ⅰ＋Ⅱ	(%)	0.38	１．０%以下
不純物　Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ	(%)	0.62	５．０%以下
特記事項			

※不純物Ⅰは木片・紙類等のごみ、不純物Ⅱはガラス・プラスチック・金属、不純物Ⅲは陶磁器・レンガ・瓦とする。

工　事　名

工 事 場 所

請負会社名

当該工事に対し上記試験総括表を提出します。

販売者　〒503-0935岐阜県大垣市島里1丁目86番地
株式会社 土屋産業　印
TEL(0584)89－1838

製造者　岐阜県養老郡養老町釜段字新開468
TSUCHIYA㈱リサイクルセンター　印